

Informační list

Metoda měření barvy CIE L*a*b*


 ΔL^* pro Eter-Color

Je velice obtížné dosáhnout jednotné barvy na plně probarvených deskách jako je Eter-Color. Barva přírodního materiálu (cement, barevné pigmenty, písek) má vliv na konečnou barvu.

Z tohoto důvodu je pouze tzv. "delta-L*" brána v úvahu. Povolený barevný rozdíl delta-L* je +/-2.

Barevné rozdíly mezi více nebo na jedné desce Eter-Color mohou být souzeny pouze po měření L*- hodnot spektrofotometrem.

Na obrázku je model s deskami Eter-Color v béžové barvě (beige). Zobrazené barevné rozdíly jsou v toleranci delta-L* +/-2.



Přírodní odstíny jsou deskám Eter-Color vlastní.